

| Produkteigenschaften | | Parkett | |
|----------------------|----------|---|---|
| | | Landhausdielen | Schiffsboden |
| Format | | *2190x162x11 | *2390x200x11 |
| Fuge | | V-Fase umlaufend | 0-Fuge |
| Nutzschicht | | ca. 2,5 mm | ca. 2,5 mm |
| Profilierung | | CLICKiEASY | CLICKiEASY |
| Verpackung | Paket: | 9 Stück je Paket (3,193m ²) | 9 Stück je Paket (4,302 m ²) |
| | Palette: | 40 Pakete je Palette (99,338 m ²) | 32 Pakete je Palette (107,072m ²) |
| Gewicht | Paket: | ca. 19,13 kg | ca. 24,3 kg |
| | Palette: | ca. 780 kg | ca. 792 kg |

*jedes Paket kann bis zu zwei Lagen mit halbierten Dielen enthalten (bei Landhausdielen)


Toleranzen: Anforderung EN 13489

| | | | |
|---|----------|---|----------|
| Zulässige Breitenabweichung | ± 0,2 mm | Querkrümmung (über das Element) | ≤ 0,2 % |
| Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit | ≤ 0,2 % | Überzahn (zwischen den Elementen) | ≤ 0,2 mm |
| Längskrümmung (entlang des Elementes) | ≤ 0,1 % | Holzfeuchte zum Zeitpunkt der Erstausslieferung | 5-9% |

Produktaufbau:

| | | |
|-------------|--------------------|--------------------|
| Nutzschicht | Laubholz | Laubholz |
| Mittellage | Nadelholzstäbchen* | Nadelholzstäbchen* |
| Gegenzug | Nadelholz furnier | Nadelholz furnier |

*Kopfsseitig mit HDF für Aufnahme der Profilierung



| | | |
|---|----------------------|----------|
| Garantie (gemäß unserer separaten Garantiebestimmungen) | Wohnbereich 15 Jahre | Hinweise |
|---|----------------------|----------|



* außer für geräucherte Produkte

| Klassifizierung | | |
|--|----------------|---|
| | Prüfnorm | Bewertung |
| Wärmedurchlasswiderstand | DIN EN 4108-4 | 0,11 m ² K/W |
| Wärmeleitfähigkeit | EN 12664 | ≥ 0,091 W/(m*K) |
| Biologische Dauerhaftigkeit | | Klasse 1 |
| PCP- Gehalt | | PCP ≤ 5x10 ⁻⁶ⁿ |
| Formaldehydemission | EN 717-2 | E1 |
| Brandverhalten mit geölter Oberfläche | DIN EN 13501-1 | Efl-s1 |
| Brandverhalten mit lackierter Oberfläche | DIN EN 13501-1 | Dfl-s1 |
| Stuhlrollenbeanspruchung | DIN EN 13329 | Keine Veränderung beim Einsatz von Softrollen |
| Sortiervorgaben | EN 13489 | Anforderungen werden durch Werksortierung erfüllt |
| Verlegeart | EN 13489 | Schwimmend verlegt oder vollflächig verklebt. Zur Verklebung empfehlen wir emissionsarme Spachtel und Klebeprodukte (z.B. nach RAL-UZ 113) |
| Fußbodenheizung | | Für den Einsatz auf warmwassergeführte Fußbodenheizungen. Die Oberflächentemperatur darf 29 °C nicht überschreiten. Ebenso geeignet sind elektrische Flächenheizungen mit sanfter Aufheiztechnik und Temperaturregelinheit. |
| Renovierung | | Mindestens 1 x abschleifbar bei normalem Verschleiß |
| Entsorgung | | Private Entsorgung mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich |

| Oberflächeneigenschaften | | | |
|--------------------------|--------------|------------------|---|
| Rutschhemmung | Lack USRV 68 | UV - Oel USRV 72 | - |
| Fleckenunempfindlichkeit | 1B | 1C | - |
| Kratzbeanspruchung | ≥ 20 N | n.n. | - |